

Popis

illbruck CT600 je kontaktní lepidlo s vysokou pevností spoje po vytvrzení. Lepidlo je dodáváno a aplikováno jako sprej.

Forma dodání

- 500 ml plechová dóza
- 12 kusů v kartonu

Technická specifikace

| Vlastnost | Hodnota |
|-------------------------|--|
| Složení | Syntetická pryskyřice |
| Systém | Fyzikální vytvrzování |
| Objemová hmotnost | 1.22 g/cm ³ |
| Viskozita (při +20°C) | sprejová konzistence |
| Bod vzplanutí | -40°C |
| Otevřený čas (při 20°C) | 2-3 minuty |
| Aplikační teplota | +5°C až +30°C |
| Teplotní odolnost | -20°C až +65°C |
| Skladování | v suchu a chladu při +5°C až +25°C |
| Doba skladování | 12 měsíců v originálním neotevřeném balení |

Příprava

- Podkladní plochy musí být čisté, suché, odmaštěné a bez jakéhokoliv další kontaminace, která by měla negativní vliv na adhezi.
- Pro vyčištění hladkých neporézních ploch (kovy, plasty) použijte čistič illbruck AA404 nebo AW421.

Zpracování

- Protřepejte důkladně dózu s lepidlem před aplikací.
- Odstraňte víčko a natočte trysku dle potřeby.
- Stisknete trysku a držte ji při aplikaci cca 20 cm až 25 od podkladu. Nanášejte lepidlo rovnoměrně.
- Po ukončení aplikace otočte dózu dnem nahoru a stiskněte trysku. Tímto dojde k jejímu vyčištění a předejete tak jejímu zalepení a ucpání.

Aplikační metoda pro nižší pevnost

- Aplikujte rovnoměrně lepidlo na jednu ze dvou podkladních ploch.
- Poté ihned přitiskněte druhou lepenou plochu.
- Minimálně jedna z ploch musí být porézní.

Aplikační metoda pro trvalý spoj (vysoká pevnost)



CT600

Sprejové kontaktní lepidlo



illbruck CT600 je ideální pro extrémně rychlou fixaci různých typů izolačních fólií a membrán navzájem nebo k podkladům, jako jsou dřevo, sádkarton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, papír, plasty, textilie, korek apod.

Hlavní výhody

- Univerzální kontaktní lepidlo
- Velmi rychlé zasychání lepidla
- Vhodné na porézní i neporézní materiály
- Integrovaná nastavitelná tryska
- Chemická formulace umožňuje vytvořit permanentní, ale rozebíratelný spoj
- Vysoká vydatnost až 5m²

- Aplikujte lepidlo na všechny lepené porézní nebo neporézní podkladní plochy, nechte lepidlo zavadnout cca 2 až 3 minuty.
- Poté lepené materiály přitiskněte k sobě.

Aplikační metoda pro rozebíratelný dočasný spoj

- Nasprejujte lepidlo na jednu z lepených ploch.
- Počkejte cca 3 až 5 minut.
- Splete materiály k sobě.

Vydatnost

- Až 5 m² z jedné dózy objemu 500 ml

Čištění

Pro vyčištění nevytvrzeného lepidla z potřísněných ploch využijte illbruck AA404 nebo AW421.

Důležité upozornění

Lepidlo není vhodné pro lepení EPS a XPS desek.

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333